



Производитель АО «Мягкая кровля»
+7(846)21-21-335
www.mkrovlya.ru
www.армокров.рф
Технический лист

от 25.11.22 года

**Самарская мастика битумная кровельная
горячая МБК-Г-85
ГОСТ 2889-80**

Самарская мастика МБК-Г-85 представляет собой однородную массу, состоящую из битума нефтяного, наполнителя и пластификатора. Перед применением мастика требует предварительного нагревания, применяется в горячем виде.

Область применения:

- для устройства рулонных и мастичных кровель, армированных стекломатериалами
- гидроизоляция кровли
- фиксация кровельных материалов, содержащих битум



Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Теплостойкость в течение 5ч., °С, не менее:	85
Температура размягчения, °С, не ниже	88-92
Количество мешков на поддоне, шт	24

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Упаковка: мешки бумажные с противoadгезионной прослойкой массой нетто 40 кг.