



Технический лист Пергамин кровельный П-250 (о)

ПЕРГАМИН П-250 (О) — беспокровный рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного картона нефтяными битумами.

ПЕРГАМИН П-250 (О) изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 5774-021-00287823-2013, по утвержденному технологическому регламенту.

Кровельный пергамин является подкладочным материалом и предназначается для нижних слоев кровельного ковра и пароизоляции.

Выпускается в рулонах:

- Ширина полотна в рулоне - (1000 ± 5) мм;
- Общая площадь рулона - $(20,0 \pm 0,5)$ м²;
- Справочная масса рулона - 9 кг;
- Рулон упакован полосой бумаги шириной (500-700) мм.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Разрывное усилие при растяжении не менее — 216 Н (22 кгс).

Пергамин должен быть водонепроницаемым. При испытании при давлении не менее 0,001 Мпа (0,01кгс/м²) в течение не менее 20 ч. на поверхности образца не должно быть признаков проникания воды.

Срок хранения Пергамин П-250 (О) — 6 месяцев со дня изготовления.

Производитель: АО «Мягкая кровля»:

443017, г. Самара, ул. Белгородская, 1

Тел./Факс: (846) 2121338, (846) 2121335

E – mail: sale@mkrovlya.ru Сайт: www.mkrovlya.ru